

ULTRA MATT

FINITURA POLIURETANICA ALL'ACQUA PER LA PROTEZIONE DELLE SUPERFICI

Rev. 01 · 14/08/2026

01 FUNZIONE

Protegge le superfici decorative con un film poliuretanico all'acqua, resistente ai raggi UV e non ingiallente.

02 IMPIEGO

Pareti, pavimenti e superfici soggette a pulizia o uso frequente, all'interno del ciclo applicativo previsto.

03 ASPETTO

Disponibile nelle finiture Lucida, Satinata e Opaca. La versione scelta modifica la percezione finale della superficie.



04 PREPARAZIONE E POSA

- | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 MISCELA
catalizzatore al 10% | 2 APPLICA
a rullo senza accumuli | 3 ATTENDI
da 6 a 24 ore | 4 RIPETI
seconda mano uniforme |
|--|--|-----------------------------------|--|

OPPORTUNITÀ SOLO PARETE

Quando le condizioni d'uso lo consentono, ULTRAMATT può essere applicato anche monocomponente. Per pavimenti e superfici ad alta sollecitazione usare sempre la catalisi al 10%.

10%

CATALISI

1 h

POT-LIFE

6–24 h

SOVRAPPLICAZIONE

7 giorni

PROPRIETÀ FINALI

ULTRAMATT

Rev. 01 · 14/08/2026

01 DATI TECNICI

NATURA	poliuretanica alifatica all'acqua
FINITURE	Lucida · Satinata · Opaca
BRILLANTEZZA LUCIDA	80 ± 5 Gloss a 60°
BRILLANTEZZA SATINATA	22 ± 5 Gloss a 85°
BRILLANTEZZA OPACA	9 ± 5 Gloss a 85°
DENSITÀ COMP. A TRASPARENTE	Lucida 1,02 · Satinata/Opaca 1,05 ± 0,05 kg/L
DENSITÀ COMP. B	1,15 ± 0,05 kg/L
RAPPORTO DI CATALISI	10%
CONSUMO TRASPARENTE	0,07–0,09 kg/m² per mano
POT-LIFE	1 h
FUORI POLVERE A 20 °C	4–6 h
SOVRAPPLICAZIONE	6–24 h
PEDONABILITÀ LEGGERA	circa 24 h
RESISTENZA MECCANICA COMPLETA	circa 7 giorni
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +8 °C a +30 °C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	75%

02 APPLICAZIONE

- Miscelare accuratamente il componente A, aggiungere il componente B al 10% e applicare a rullo senza accumuli, curando angoli e spigoli.
- Prima mano diluibile fino al 10% con acqua; seconda mano diluita dallo 0 al 5%.
- Se trascorrono più di 24 ore, carteggiare finemente e aspirare prima della mano successiva.
- Solo a parete, quando le condizioni d'uso lo consentono, è possibile l'applicazione monocomponente.

03 PULIZIA E MATURAZIONE

- Proteggere da acqua, sporco e sostanze umide, oleose o imbrattanti durante la maturazione.
- Per la pulizia usare detergenti neutri; non usare vapore o spazzole abrasive.
- Attendere 7 giorni prima della prima pulizia e per il raggiungimento delle proprietà finali.

04 NOTA TECNICA E LIMITI DI IMPIEGO

CONSULTARE SEMPRE IL QUADERNO TECNICO

Questa scheda riassume le informazioni principali e non sostituisce il Quaderno tecnico del sistema nel quale ULTRAMATT viene impiegato, da consultare per la corretta sequenza di preparazione, applicazione e protezione. Dati e tempi sono indicativi e possono variare in funzione del supporto, dell'ambiente e delle condizioni di cantiere. Prima dell'uso verificare idoneità, compatibilità e condizioni del supporto, eseguendo una prova preliminare. La posa deve essere effettuata da personale qualificato nel rispetto delle schede tecniche e di sicurezza aggiornate. L'utilizzatore è responsabile della verifica del sistema rispetto all'impiego previsto.